

CPハードラップシーラー使用説明書

特 徴

1. 軟質材に対して「擦りキズ」や「押しキズ（へこみ跡）」が、つきにくくなります。
2. 透明感の高い塗膜をつくり、木材自体の持つ風合いを損なわず活かすことができます。
3. 「シックハウス症候群」や「P R T R法」に関与している『トルエン・キシレン』を含有していません。

用 途

インテリア木製品全般、建材全般（現場塗装・工場塗装用）

塗装機器

エアスプレー、刷毛

使用方法

配 合 比	A液：B液 = 1：1
希 釈 剤	NA ウレタンシンナー No.100（20℃以下）
	No.210（15℃～30℃）
	No.300（20℃以上）

希釈率 10～50%

（希釈率が高すぎると、塗膜性能が十分に発揮されません）

添 加 剤	高温時において、発泡やレベリングが悪いとき
	CPU-2 ウレタンリターダー 3～5%添加
	低温時硬化が遅い時
	CPU-24-1 ウレタン促進剤 1～5%添加
	CPU-24-2 ウレタン促進剤 0.1～3%添加（強力タイプ）

（注）促進剤を添加しますと、可使時間が1～3割程度短くなりますので、ご注意ください。

塗装適正粘度	10～12秒（IHS NK-2）
標準塗布量	120～150 g/m ² 11～14 g/尺 ²

乾燥時間 （塗布量 150 g/m²・20℃・希釈率 50%）

指触乾燥時間	20分
指圧乾燥時間	2時間
硬化乾燥時間	3時間以上

標準塗装仕様

塗装工程	使用材料	配合量	塗装方法	乾燥時間
素地研磨	サンドペーパー #180 ~ #240	—	—	—
下塗り	CP ハードラップシーラーA液	1	スプレー又は刷毛 120~150g/m ²	3時間以上 (20℃)
	CP ハードラップシーラーB液	1		
	NA ウレタンシンナーNo.210	1		
研磨	サンドペーパー #320 ~ #400	—	研磨	—
下塗り	CP ハードラップシーラーA液	1	スプレー又は刷毛 120~150g/m ²	3時間以上 (20℃)
	CP ハードラップシーラーB液	1		
	NA ウレタンシンナーNo.210	1		
研磨	サンドペーパー #320 ~ #400	—	研磨	—
上塗り	CP スクラッチガードフラット A液	2	スプレー 40~50g/m ²	一晚 (20℃)
	CP スクラッチガードフラット B液	1		
	NA ウレタンシンナーNo.210	1.5		

※ CP スクラッチガードフラットの詳細は、CP スクラッチガード商品使用説明書をご参照ください。

※ 本来の塗膜性能を発揮するには、3日以上の養生期間が必要です。

注意事項

1. 取り扱いについては、製品安全データシート及び製品ラベル表示をご参照ください。
2. 塗料の入った容器を直射日光に当てないでください。容器が膨張し、蓋をあけるとときに勢い良く蓋が飛ぶことがあります。
3. 使用後は必ず蓋をしてください。開けたまま放置すると塗料が変質し、使用できなくなることがあります。
4. 配合比を間違えないでください。配合比を変えて使用しますと、塗膜白化・硬化不良・ピンホールなどクレームの原因となります。
5. 使用後は、B液の入った缶には必ず密栓をしてください。長期間空気中の湿気と触れますと、増粘・白濁の原因となります。
6. A液は使用前に必ず缶を良く振るか、棒状のもので良くかき混ぜてください。粉状の成分が多量に入っている為、沈殿していることがあります。
7. 必要に応じ、予告無しに規格変更をおこなう場合があります。
8. この資料は、2019年10月15日現在のものです。

キャピタルペイント株式会社

〒569-0054 大阪府高槻市若松町8-10

TEL : 072-672-7330 / 050-3763-4848 FAX : 072-672-7336

E-Mail : info@capitalpaint.jp URL : <https://www.capitalpaint.jp/>