環境対応型 塗膜剥離剤

リペアソルブ N-N2

アスベスト含有塗膜対応

■リペアソルブ N-N2 の特徴！

① **飛散防止効果と剥離剤工法のメリット**
アスベスト含有塗膜がある建築物の改修・解体において塗膜を削り取るとアスベストが飛散するため、「作業レベル 1」とみなされますが、剥離剤を使用する場合塗材を湿潤させて剥離するため、アスベストを飛散させません。そのため「作業レベル 3 相当」の扱いとなり隔離養生の義務がなくなります。

② **塩素系（ジクロロメタン等）不使用**
非塩素系なので作業環境を改善できます。
※ジクロロメタンは毒性が高く発がん性物質であり、かつ土壌汚染防止法に抵触する化学物質です。

③ **高粘度タイプ**
高粘度なので液だれしにくく、作業性が向上します。

④ **幅広い塗布作業性**
刷毛、ローラー、エアレス、ガン吹きでの塗布に対応できます。

⑤ **厚膜や塗り重ね塗膜に効果的**
スタッコ等の厚膜や改修歴のある塗り重ね塗膜に効果的です。

⑥ **長時間浸透タイプ**
長時間湿潤状態がキープできます（塗布後 48 時間程度剥離可能）。
長時間放置することでより深く浸透し剥離性が向上します。

■法令・物性

法令	特定化学物質障害予防規則	有機溶剤中毒予防規則	PRTR 法	消防法
	非該当			指定可燃物

物性	系統	色相	臭気
	溶剤系	薄茶色	低臭

※ご使用の際には弊社発行の製品安全データシート(SDS)をご参照ください

■塗布時間および塗布量

塗材名	目安時間 (20℃以上)	目安塗布量
外壁薄塗材 E(アクリルリシン)	6～48 時間	0.8～1.0kg/㎡
可とう形外装薄塗材 E(弾性リシン)	16～48 時間	
複層塗材 E(アクリル系吹付タイル)		
複層塗材 Si(シリカ系吹付タイル)		
複層塗材 RE(水系エポキシタイル)		
防水形外装薄塗材 E(単層弾性)		
防水形複層塗材 E(複層弾性)		
外装厚塗材 E(アクリルスタッコ)		1.0～1.5kg/㎡

*ご使用の前に材料はよく攪拌してください
*施工前に軟化・膨潤の程度、塗布量、放置時間、塗り回数などを確認の上で施工を行うことをお勧めします
*塗布部にマスカーなどの養生類でラッピングすることにより剥離効果を向上させることも可能です(気象条件によります)
*無機系素材(下地調整材、セメントリシンなどのセメント系仕上塗材)には反応しないため剥離できません

■推奨施行道具

刷　　毛・・・ダスター刷毛

ローラー・・・ウールローラー(中毛 13mm～20mm 程度)
ループローラー(毛長 13mm)

エアレス・・・精和産業㈱スーパー60L もしくはスーパー70E 同等クラス
ご使用の際にはホッパーでの使用を推奨します

ガン吹き・・・リシンガン、タイルガン、万能ガン

■荷姿

石油缶　16KG

製造元
Sankyo Chemical Co.,LTD.
三協化学株式会社
https://www.sankyo-chem.com/
本社 〒461-0011 愛知県名古屋市東区白壁四丁目 68 番地
TEL.052-931-3111　FAX.052-931-0976
東京事業所　TEL.03-5289-4777　FAX.03-5289-9088
大阪事業所　TEL.06-6203-7277　FAX.06-6231-6166
九州事業所　TEL.092-686-8898　FAX.092-686-8761

販売店