

メーカー

サイディングパテ

外部用厚付けパテ

サイディングボードのキズ、へこみの
補修に最適！

環境にやさしい完全水性！
いやなにおいもありません！

適応下地

- ・窯業系サイディングボード
- ・セメント系ボード

荷姿

2.5ℓ PP缶
1箱（2.5ℓ×2缶）

最大塗り厚：5mm

- ※本製品は窯業系サイディングの補修のみ使用できます。
- ※金属系のサイディングへの塗布は避けてください。
- ※本製品の上塗り適正は弱溶剤系までとなります。

メーカー株式会社

メーカー

サイディングパテ

外部用厚付けパテ

メーカーサイディングパテ工程表

工 程	材 料	塗布回数	塗布間隔	希釈 %	
1	素地調整	ゴミ、汚れ、油膜等の除去			
2	シーラー処理	MKマルチシーラー NANO	1 回	2 時間以上	0
3	パテ処理	メーカーサイディングパテ	1～2回	6 時間以上	0
4	上塗り	各種塗料			

使用上のご注意

- パテをご使用の際は、よく練り合わせ均一にした後、施工してください。
- 各種の上塗りはパテの硬化を確認してから施工してください。
なお、弾性塗料及び水性艶あり塗料を上塗りとして使用される場合は、必ず上塗りメーカーの指定するシーラーを塗布してから施工してください。
- 本品は塗布後約半日は雨水にあたらぬよう注意してください。
- 使用后、残りの材料は完全に密閉して日陰に保存し、なるべく早めにご使用ください。
- 気温 40℃以上、5℃以下、湿度 85%以上のときは施工を避けてください。

詳細な内容が必要な場合には、安全データシート（SDS）を参照ください。

