

製品説明書

玄々化学工業株式会社

品名	ピュアフラット フレックスタイプ ツヤケシ180%
品番	UF-37-98P
適用塗装機	スプレー

塗料の種類	2液型ポリウレタン樹脂塗料	
特徴	・優しい手触り感が表現できます ・マット調の仕上がりでありながら艶ムラがなく、艶取れ性が良好です。 ・無黄変タイプです。 ・トルエン・キシレン・重金属及びホルマリンを含んでいません。	
配合比	A液 (UF-37-98P)	100部
	B液(CB-252)	25部
	ピュアうすめ液(TU-12-P)	30~40部
塗布量	60~80 g/m ²	
乾燥時間	指触乾燥	25分(20℃)
	指圧乾燥	2時間30分(20℃)
梱包可能時間	8時間以上(20℃)	
可使時間	2時間(20℃)	
用途	一般木工製品及び木製内装建材の上塗り	

備考

- ・塗装前（配合品）にはブツ対策の為、吉野紙等でろ過を行い御使用して下さい。
- ・うすめ液は表面乾燥性、平滑性調整のため、季節によりピュアうすめ液 TU-11-P（冬用）、TU-12-P（春秋用）、TU-13-P（夏用）をご使用下さい。高温多湿時等にはカブリ白化防止のため、TU-39リターダーを10%程度加えて下さい。
- ・塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管して下さい。
- ・ご使用前には塗料をよく攪拌してから配合して下さい。
- ・過剰塗装は塗膜外観を損なう恐れがあるため、塗布量を守って塗装して下さい。

※本製品は性能の改善のため予告無く仕様を変更することがあります。

※このデータは弊社における信頼できるデータではありますが、使用条件などにより異なることがあります。御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。

本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。210901