



ルーフペイントが更に使いやすくなるトッピング!夏季(6月~9月) 屋根の温度が高い時、仕上げ塗装(上塗り2回目)しようとすると、 1回目ルーフペイント面のペタッとした粘着性が気になることがあり ます。これを軽減させる添加剤の登場です。

炎天下の屋根作業時、気になる ルーフペイントの粘着(タック)を 抑える添加剤を創りました。

名前は

ルーフアジャスト粘着ストツパ

石油缶に対して 1 本入れるだけ (容量 /0.7Kg)

*粘着防止性 **塗装18時間後、40℃に加熱後歩行 スーパーフッソルーフ、スーパークリスタルルーフ、スーパーシリコンルーフ、に添加 左記商品に無添加



ルーフアジャスト粘着ストツパが使える製品



スーパーフッソルーフペイント

- 1. フッ素系樹脂を用いていますので、2 液のアクリルシリコン樹脂系塗料と同等以上の 高耐候性・耐久性を保持します。
- 2. 速乾性で塗装後の結露や降雨による白化がおこりにくく、施工時間が延長できます。
- 3.1液のため塗料ロスが無く、使い勝手に優れています。
- 4. 塗料用シンナーでうすめることができるため、旧塗膜を侵しません。油性・合成樹脂系 さび止めの上に塗り重ねることができます。
- 5.1液・2液兼用のハイブリッド塗料です。



スーパークリスタルルーフペイント

- 1. 特殊アクリルシリコン樹脂を用いていますので、ふっ素樹脂並みの耐候性・耐久性を 保持します。
- 2. 「ハイグロスレジン」で優れた超光沢を実現しました。
- 3. 超光沢を長期間に渡り持続します。
- 4. 厳しい自然条件でも塗膜のワレ・ハガレを防ぎます。
- 5. 結露による初期光沢低下を防ぐ速乾性です。
- 6.1液・2液兼用のハイブリッド塗料です。

スーパーシリコンルーフペイント



- 1. アクリルシリコン樹脂を用いていますので、2 液のポリウレタン樹脂塗料と同等以上 の耐候性・耐久性を保持します。
- 2. 速乾性で塗装後の結露や降雨による白化がおこりにくく施工時間が延長できます。
- 3.1液のため塗料ロスが無く、使い勝手に優れています。
- 4. 塗料用シンナーでうすめることができるため、旧塗膜を侵しません。油性・合成樹脂系 さび止めの上に塗り重ねることができます。
- 5. つや消し (3分つや有り程度) 対応が可能です (特注対応になります)。
- 6. つや消し仕上げの標準色を設定しております。
- 7.1液・2液兼用のハイブリッド塗料です。

※施工上とご使用上の注意事項は各ルーフペイント専用カタログを参考ください。

使用方法・特長・使用上の注意点

■使用方法

調合

右の割合で調合し、入念 に撹拌してから塗装して ください。



使用時限

調合~撹拌後、この時間内 に使い切ってください。

塗り重ね乾燥時間

上塗り1回目と2回目の 塗装間隔です。

2日以内

皮張りし易くなるので翌日以降使 用する場合はしっかりフタをするな ど保管に注意してください。

気温 23 ~ 30℃

2 時間以上 7日以内

素材(被塗物)の温度により、2時間以上で塗り重ねた時、粘着低減 効果を実感できない場合があります。翌日以降の2回目塗りで、 体感できるようになります。

- 1)屋根温度が高い時期に、本品をルーフペイントに添加して塗装することで、 屋根作業時に気になる粘着性を軽減できます。
- 2) 本品は紫色の透明液体です。基本的に本品添加による色の変化はありませんが、 明度の高い一部のホワイト系塗色では、わずかに変化する可能性があります。 仕上げ塗り時に本品を添加した場合、補修塗り用の塗料も本品を添加した ものを使用してください。
- 3) 本品添加による光沢の変化はありません。
- 4) 春秋の白化抑制効果および低温時のブラッシング抑制効果も、ある程度期待 できます。
- 5) 本品はルーフペイントと容易に混ざります。シンナー希釈と同様の方法で 混合してください。
- 6) 石油缶入りルーフペイント 1 缶に対し本品 0.7 kgを 1 個添加してください (配合量5%)。なお、規定量以上添加すると、チヂミなどの不具合が発生する 可能性があります。
- 7) 本品はルーフペイントの芯乾きを早めて塗膜の粘着性発現を抑えます。
- 8) 本品は上塗り1回目の時、添加することで仕上げ塗り(上塗り2回目)時の 不快感を低減できます。
- 9) 基本的に仕上げ塗り(上塗り2回目)時に本品を添加する必要はありませんが、 屋根塗装完了後も作業がある場合は添加しても問題ありません。
- 10)本品はハイブリッド仕様でも使用できます。但し、使用時限(ポットライフ) が短くなり、高温時には作業性が劣る傾向があります。
- 11) 降雨、強風時、およびこれらが予測される場合、塗装作業を中止してください。
- 12) 本品を添加したルーフペイントは、刷毛やローラーが固まりやすくなります。 休憩時間はマスカーを被せておくなど対策してください。
- 13)本品は、水分が混入しないよう密閉し、暗所で保管してください。
- 14) その他注意事項は各ルーフペイントのカタログを参照してください。

関西ペイント販売株式会社

北海道 TEL(0133)64-2424 FAX(0133)64-5757 東 北 TEL(022)287-2721 FAX(022)288-7073 北関東信越 TEL(028)637-8200 FAX(028)637-8223

関西ペイントホームページ www.kansai.co.jp

東京 TEL(03)5711-8905 FAX(03)5711-8935 中 部 TEL(052)262-0921 FAX(052)262-0981 大 阪 TEL(06)6203-5701 FAX(06)6203-5603 中 国 TEL(082)262-7101 FAX(082)264-3285 四 国 TEL(0877)24-5484 FAX(0877)24-4950 九 州 TEL(092)411-9901 FAX(092)441-3339

※製品改良のため仕様は予告なしに変更することもございますのでご諒承ください。

(19年11月01刷PPO) カタログNo.000