



INFORMATION

ボンド 変成シリコンコーク LM 超耐久



LM超耐久の7大特長！

- 1.高耐候性
- 2.速硬化
- 3.ノンブリードタイプ
- 4.低モジュラスタイプ
- 5.各種塗料との密着性良好
- 6.メンテナンスサイクル削減
- 7.作業性良好

【用途】

- ・窯業系サイディング目地
- ・ALC板など各種外装建材目地
- ・外壁とサッシ、屋根材の取合目地
- ・一般建築物の内外装目地

【硬化時間】

硬化性能		LM超耐久
指触乾燥時間 (タックフリー)	5°C	16時間以内
	23°C	90~150分
	35°C	45~60分
可使用時間	5°C	4時間以内
	23°C	45分以内
	35°C	30分以内

※表中の数値は代表値であり、規格値ではありません

【耐候性比較データ】

	変成シリコンコークLM超耐久	一般的なシーリング材
外観写真		
拡大写真		
	※MWOM 1200時間(実暴露40年相当)後	※MWOM 600時間(実暴露20年相当)後

※MWOM(メタルウェザーメーター)

品名	ボンド 変成シリコンコーク LM超耐久		
色調	ホワイト・ライトグレー	JANコード	ホワイト : 4901490060993 ライトグレー : 4901490061006
NET.	320ml		
品番	ホワイト : (#06099)	入数	20本(10本×2)
	ライトグレー : (#06100)		

【適用プライマー】

ボンド シールプライマー#2/500g
1液変成シリコンLM専用プライマー/150g

コニシ株式会社 <https://www.bond.co.jp/>

本社	〒541-0045 大阪市中央区道修町1-7-1	06(6228)2946
名古屋支店	〒460-0004 名古屋市中区新栄町2-4	052(217)8623
横浜支店	〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-20-12	045(514)2450
仙台営業所	〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央3-34-17	022(342)1393
前橋営業所	〒371-0847 群馬県前橋市大友町1-11-10	027(289)8313
千葉営業所	〒260-0044 千葉県千葉市中央区松波2-13-20	043(305)5970
金沢営業所	〒920-0025 金沢市駅西本町3-16-11	076(223)1565
姫路営業所	〒672-8044 兵庫県姫路市飾磨区下野田2-267-7	079(235)1021
広島営業所	〒731-5128 広島市佐伯区五日市中央2-10-5	082(208)1201

関東支社	〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀5-3-35	048(637)9945
福岡支店	〒815-0031 福岡市南区清水3-24-24	092(551)1763
札幌支店	〒060-0908 札幌市東区北八条東3-1-1	011(731)0351
新潟営業所	〒951-8068 新潟市中央区上大川前通一番町154	025(367)5050
栃木営業所	〒329-0412 栃木県下野市柴262-9	0285(43)1511
静岡営業所	〒422-8006 静岡市駿河区曲金6-6-41	054(654)2552
滋賀営業所	〒528-0061 滋賀県甲賀市水口町笹が丘1-12	0748(70)5577
高松営業所	〒760-0018 香川県高松市天神前10-1	087(835)2020
沖縄営業所	〒902-0068 沖縄県那覇市真嘉比3-19-35	098(884)7521